

# HLINIK

EN		STN/ČSN	DIN	Zvariteľnosť	Trieskové opracovanie	Technický elox	Odolnosť voči korózii
ENAW1050	Al 99,5	424005	3.0255	veľmi dobrá	zlé	stredné	stredná
ENAW1350	EAl99,5(A)	424004	3.0257	veľmi dobrá	zlé	stredné	stredná
ENAW2007	AlCu4PbMgMn	424254	3.1645	nízka	veľmi dobré	zlé	nízka
ENAW2011	AlCu6BiPb	~	3.1655	nízka	stredné	zlé	nízka
ENAW2017A	AlCu4MgSi(A)	424201	3.1325	nízka	dobré	stredné	nízka
ENAW2024	AlCu4Mg1	424203	3.1355	nízka	stredné	stredné	nízka
ENAW5005A	AlMg1( C )	~	3.3315	veľmi dobrá	zlé	veľmi dobré	stredná
ENAW5083	AlMg4,5Mn0,7	424415	3.3547	dobrá	dobré	dobré	veľmi dobrá
ENAW5754	AlMg3	424413	3.3535	veľmi dobrá	zlé	dobré	veľmi dobrá
ENAW6012x	AlMgSiPb	~	3.0615	nízka	stredné	stredné	nízka
ENAW6060	AlMgSi	424401	3.3206	dobrá	stredné	dobré	dobrá
ENAW6061	AlMgSiCu	~	3.3211	dobrá	dobré	dobré	dobrá
ENAW6082	AlSi1MgMn	424400	3.2315	dobrá	dobré	dobré	dobrá
ENAW7020	AlZn4,5Mg1	424441	3.4335	nízka	dobré	stredné	nízka
ENAW7022	AlZn5Mg3Cu	~	3.4345	nízka	veľmi dobré	stredné	nízka
ENAW7075	AlZn5,5MgCu	424222	3.4365	nízka	veľmi dobré	stredné	nízka